888 COLLE PVC®

Colle pour PVC rigide



10 min
SANS MANIPULATION

+18/+25 °C
TEMPÉRATURE DE POSE

DESCRIPTION

Colle à base de résines synthétiques chlorées dissoutes dans des solvants organiques, pour l'assemblage rapide des tubes et raccords en PVC rigide.

MISE EN ŒUVRE

- Adhésif et supports entre +18 °C et +25 °C
- Tuyaux : vérifier l'emboîtement des deux parties (mâle et femelle)
- Enduire uniformément les deux pièces au pinceau, sans excès
- Assembler immédiatement (séchage rapide) en poussant dans l'axe, sans torsion
- Essuyer aussitôt l'excédent avec un chiffon propre
- Ne pas manipuler pendant 10 minutes après l'assemblage

DOMAINES D'APPLICATION

Collage du PVC rigide :

- Gouttières et conduites d'évacuation
- Panneaux et profilés
- Gaines de câbles







COULEUR

Incolore translucide

EMBALLAGE

Tubes de 25, 50 et 125 ml – pots de 250, 500, 750 ml et 1 L

PROSEAL

L'ART DE LA JOINTURE



NACICO
NORTH AFRICA CHEMICALS INDUSTRIES CO.

Fabriqué par **SARL NACICO CHEMICALS**
www.nacico-chemicals.com
contact@nacico-chemicals.com
+213 560 615 550 / +213 560 191 058 / +213 560 924 723
Cité Djamaa Lakhdar, 43202 Chelghoum Laid Mila. Algérie